

Technical Sheet

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------|--|
| SERIES: | HADO | COLORS: | TRAVERTINO BEIGE, TRAVERTINO BIANCO, TRAVERTINO NOCE, TRAVERTINO SILVER |
| SURFACE: | RAIN | | |
| SIZES: | 1000x3000 mm RECTIFIED | | |
| THICKNESS: | 3+ mm | | |

ISO 13006:2018 - Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL

lastre di grés porcellanato pressato a secco e con basso assorbimento d'acqua / plaques de grés cérame pressées à sec à faible absorption d'eau / tablas de gres porcelánico prensado en seco con baja absorción de agua / trockengepresste feinstzeugplatten mit geringer wasseraufnahme

| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode / d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|--|---|--|---|
| DIMENSIONS AND SURFACE dimensioni e superficie / dimensions et surface / dimensiones y superficie / abmessungen und flächeninhalt | Length and Width (Rectified) lunghezza e larghezza (rettificato) / longueur et largeur (rectifiée) / longitud y anchura (rectificado) / länge und breite (berichtigt) | ISO 10545-2 | Max ± 0,5 mm deviation on the side escursione massima sul lato / écart maximum sur le côté / desviación máxima en el lado / maximale Abweichung an der Seite |
| | Difference Between Diagonals (Rectified) differenza tra le diagonali (rettificato) / différence entre les diagonales (rectifiée) / diferencia entre las diagonales (rectificado) / differenz zwischen den diagonalen geschliffen (berichtigt) | LAMINAM | Max ± 1 mm |
| | Surface Quality qualità superficie / qualité surface / calidad de la superficie / oberflächenqualität | ISO 10545-2 | > 95% pieces with no visible flaws pezzi esenti da difetti / de pièces exemptes de défaut / unidades sin defectos / fehlerfreie Teile |
| PHYSICAL PROPERTIES proprietà fisiche / propriétés physiques / propiedades físicas / physikalische Eigenschaften | Weight peso / poids / peso / gewicht | LAMINAM | 8,2 Kg/m² |
| | Density densità / densité / densidad / dichte | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m³ minimum value valore minimo / valeur minimale / valor mínimo / mindestwert |
| | Water Absorption assorbimento acqua / absorption d'eau / absorción de agua / wasseraufnahme | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% BIa |
| | Modulus of Rupture (R) modulo di rottura / module de rupture / módulo de rotura / bruchfestigkeit | ISO 10545-4 | 50 N/mm² (samples 200x300 mm) (campioni dimensioni 200x300 mm) / (échantillons dimensions 200x300 mm) / (muestras de tamaño 200x300 mm) / (Mustergröße 200x300 mm) |
| | Breaking Strength (S) resistenza alla flessione / force de flexion / resistencia a la flexión / biegefestigkeit | ISO 10545-4 | - |
| | Deep Abrasion Resistance resistenza all'abrasione profonda / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda / tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ |
| | Coefficient of Linear Thermal Expansion coefficiente di dilatazione termica lineare / coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal / linearer thermischer ausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | 6,6×10⁻⁶ °C⁻¹ |
| | Thermal Shock Resistance resistenza agli sbalzi termici / résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas / temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| | Frost Resistance resistenza al gelo / résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo / frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| Colour Resistance to Light Exposure resistenza dei colori alla luce / résistance des couleurs à la lumière / resistencia de los colores a la luz / lichtbeständigkeit der farben | DIN 51094 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig | |

LAMINAM.COM

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2A0U.



| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques/ características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|--|--|---|--|
| | Fire Reaction reazione al fuoco / réaction au feu / reacción al fuego / Brandverhalten | EN 13501 | A2-s1, d0 |
| CHEMICAL PROPERTIES propriété chimique / propriétés chimiques / propiedades químicas / chemische Eigenschaften | Resistance to Household Chemicals and Swimmingpool Salts resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina / résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine / resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina / beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze | ISO 10545-13 | A |
| | Resistance to Acids and Bases ** resistenza agli acidi ed alle basi / résistance aux acides et bases / resistencia a ácidos y bases / beständigkeit gegen säuren und basen | ISO 10545-13 | Min LB Min HB |
| | Resistance to Staining resistenza alle macchie / résistance aux taches / resistencia a las manchas / fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Class 5 |

* Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fibreglass
valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato / les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat / los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate / werte beziehen sich nur auf die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen

** The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it
il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono / la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent / el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan / die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte

Technical Sheet

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

SERIES: **HADO** COLORS: **TRAVERTINO BEIGE, TRAVERTINO BIANCO, TRAVERTINO NOCE, TRAVERTINO SILVER**

SURFACE: **BOCCIARDATO**

SIZES: **1000x3000 mm RECTIFIED**

THICKNESS: **5 | 5+ mm**

ISO 13006:2018 - Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL

lastre di grés porcellanato pressato a secco e con basso assorbimento d'acqua / plaques de grés cérame pressées à sec à faible absorption d'eau / tablas de gres porcelánico prensado en seco con baja absorción de agua / trockengepresste feinsteinzeugplatten mit geringer wasseraufnahme

| TECHNICAL CHARACTERISTICS <i>caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale</i> | | MEASUREMENT METHOD <i>norma-metodo / norme-méthode / d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode</i> | LAMINAM AVERAGE VALUE * | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | | 5 | 5+ |
| DIMENSIONS AND SURFACE <i>dimensioni e superficie / dimensions et surface / dimensiones y superficie / abmessungen und flächeneinheit</i> | Length and Width (Rectified) <i>lunghezza e larghezza (rettificato) / longueur et largeur (rectifiée) / longitud y anchura (rectificado) / länge und breite (berichtigt)</i> | ISO 10545-2 | Max ± 0,5 mm deviation on the side <i>escursione massima sul lato / écart maximum sur le côté / desviación máxima en el lado / maximale Abweichung an der Seite</i> | |
| | Difference Between Diagonals (Rectified) <i>differenza tra le diagonali (rettificato) / différence entre les diagonales (rectifiée) / diferencia entre las diagonales (rectificado) / differenz zwischen den diagonalen geschliffen (berichtigt)</i> | LAMINAM | Max ± 1 mm | |
| | Surface Quality <i>qualità superficie / qualité surface / calidad de la superficie / oberflächenqualität</i> | ISO 10545-2 | > 95% pieces with no visible flaws <i>pezzi esenti da difetti / de pièces exemptes de défaut / unidades sin defectos / fehlerfreie Teile</i> | |
| PHYSICAL PROPERTIES <i>proprietà fisiche / propiedades físicas / physikalische Eigenschaften</i> | Weight <i>peso / poids / peso / gewicht</i> | LAMINAM | 14,5 Kg/m² | 14,9 Kg/m² |
| | Density <i>densità / densité / densidad / dichte</i> | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m³ minimum value <i>valore minimo / valeur minimale / valor mínimo / mindestwert</i> | |
| | Water Absorption <i>assorbimento acqua / absorption d'eau / absorción de agua / wasseraufnahme</i> | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% Bla | |
| | Modulus of Rupture (R) <i>modulo di rottura / module de rupture / módulo de rotura / bruchfestigkeit</i> | ISO 10545-4 | 50 N/mm² (samples 1000x1000 mm) <i>(campioni dimensioni 1000x1000 mm) / (échantillons dimensions 1000x1000 mm) / (muestras de tamaño 1000x1000 mm) / (Mustergröße 1000x1000 mm)</i> | |
| | Breaking Strength (S) <i>resistenza alla flessione / force de flexion / resistencia a la flexión / biegefestigkeit</i> | ISO 10545-4 | 1100 N (samples 1000x1000 mm) <i>(campioni dimensioni 1000x1000 mm) / (échantillons dimensions 1000x1000 mm) / (muestras de tamaño 1000x1000 mm) / (Mustergröße 1000x1000 mm)</i> | |
| | Deep Abrasion Resistance <i>resistenza all'abrasione profonda / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda / tiefenabriebfestigkeit</i> | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | |
| | Coefficient of Linear Thermal Expansion <i>coefficiente di dilatazione termica lineare / coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal / linearer thermischer ausdehnungskoeffizient</i> | ISO 10545-8 | 6,6×10⁻⁶ °C⁻¹ | |
| | Thermal Shock Resistance <i>resistenza agli sbalzi termici / résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas / temperaturwechselbeständigkeit</i> | ISO 10545-9 | RESISTANT <i>resiste / resistant / résistant / resistente / beständig</i> | |
| | Frost Resistance <i>resistenza al gelo / résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos de hielo-deshielo / frostbeständigkeit</i> | ISO 10545-12 | RESISTANT <i>resiste / resistant / résistant / resistente / beständig</i> | |
| | Colour Resistance to Light Exposure <i>resistenza dei colori alla luce / résistance des couleurs à la lumière / resistencia de los colores a la luz / lichtbeständigkeit der farben</i> | DIN 51094 | RESISTANT <i>resiste / resistant / résistant / resistente / beständig</i> | |

LAMINAM.COM



LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2A0U.

| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques/ características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * | |
|--|---|--|-------------------------|-----------|
| | | | 5 | 5+ |
| | Fire Reaction reazione al fuoco / réaction au feu / reacción al fuego / Brandverhalten | EN 13501 (and Decision 96/603/EC) | A1 | A2-s1, d0 |
| CHEMICAL PROPERTIES proprietà chimiche / propriétés chimiques / propiedades químicas / chemische Eigenschaften | Resistance to Household Chemicals and Swimmingpool Salts resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina / résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine / resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina / beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze | ISO 10545-13 | A | |
| | Resistance to Acids and Bases ** resistenza agli acidi ed alle basi / résistance aux acides et bases / resistencia a ácidos y bases / beständigkeit gegen säuren und basen | ISO 10545-13 | Min LB Min HB | |
| | Resistance to Staining resistenza alle macchie / résistance aux taches / resistencia a las manchas / fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Class 5 | |

* Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fibreglass
valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuociato / les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat / los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate / werte beziehen sich nur auf die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen

** The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it
il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono / la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent / el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan / die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte

SLIPPERNESS PROPERTIES: LAMINAM 5 | LAMINAM 5+

scivolosità / glissance / deslizamiento / schlüpfrigkeit

| MEASUREMENT METHOD ACCORDING TO STANDARD: Metodo di misura secondo normativa / Méthode de mesure selon la réglementation / Método de medición según directiva / Messverfahren nach die vorschriften: | LAMINAM AVERAGE VALUE valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|--|---|
| DIN EN 16165 – Annex B (Ramp Test) | R10 |
| UNE EN 16165 – Annex C (Spanish Pendulum Test) *** | On demand su richiesta / sur demande / a petición / auf anfrage |
| BS EN 16165 - Annex C (English Pendulum Test) *** | On demand su richiesta / sur demande / a petición / auf anfrage |
| AS / NZS 4586 (Australian/New Zealand Pendulum Test) *** | On demand su richiesta / sur demande / a petición / auf anfrage |
| ANSI A137.1 (DCOF) *** | ≥ 0,42 |
| DM 236 del 14/06/1989 - Metodo BCR | > 0,4 |

*** Guaranteed if requested at the time of ordering

garantito su richiesta in fase d'ordine / Garanti sur demande au moment de la commande / Garantizado por encargo durante la fase de pedido / auf Anfrage in der Bestellphase garantier

SERIES: **HADO** COLORS: **TRAVERTINO BIANCO, TRAVERTINO NOCE, TRAVERTINO SILVER**
 SURFACE: **BOCCIARDATO | RAIN**
 SIZES: **1620x3240 mm FULL SIZE**
 THICKNESS: **12+**

ISO 13006:2018 - Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL

lastre di grés porcellanato pressato a secco e con basso assorbimento d'acqua / plaques de grés cérame pressées à sec à faible absorption d'eau / tablas de gres porcelánico prensado en seco con baja absorción de agua / trockengepresste feinsteinzeugplatten mit geringer wasseraufnahme

| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS AND SURFACE dimensioni e superficie / dimensions et surface / dimensiones y superficie / abmessungen und flächeneinhalt | Length and Width (Full Size) lunghezza e larghezza (non rettificato) / longueur et largeur (non rectifiée) / longitud y anchura (no rectificado) / länge und breite (nicht berichtigt) | LAMINAM | ≥ 1630x3250 mm minimum size dimensione minima / taille minimale / tamaño mínimo / mindestgröße |
| | Planarity planarità / planéité / planitud / Ebenheit | LAMINAM | 2 mm maximum value respect to a horizontal and stable plane (rispetto un piano orizzontale e stabile / rapport à un plan horizontal et stable / respecto a un plano horizontal y estable / in bezug auf eine horizontale und stabile ebene) |
| | Surface Quality qualità superficie / qualité surface / calidad de la superficie / oberflächenqualität | ISO 10545-2 | > 95% pieces with no visible flaws pezzi esenti da difetti / de pièces exemptes de défaut / unidades sin defectos / fehlerfreie Teile |
| PHYSICAL PROPERTIES proprietà fisiche / propriétés physiques / propiedades físicas / physikalische Eigenschaften | Weight peso / poids / peso / gewicht | LAMINAM | 30 Kg/m ² |
| | Density densità / densité / densidad / dichte | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m ³ minimum value valore minimo / valeur minimale / valor mínimo / mindestwert |
| | Water Absorption assorbimento acqua / absorption d'eau / absorción de agua / wasseraufnahme | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% Bla |
| | Modulus of Rupture (R) modulo di rottura / module de rupture / módulo de rotura / bruchfestigkeit | ISO 10545-4 | 50 N/mm ² (samples 400x800 mm) (campioni dimensioni 400x800 mm) / (échantillons dimensions 400x800 mm) / (muestras de tamaño 400x800 mm) / (mustergröße 400x800 mm) |
| | Breaking Strength (S) resistenza alla flessione / force de flexion / resistencia a la flexión / biegefestigkeit | ISO 10545-4 | > 4000 N (samples 400x800 mm) (campioni dimensioni 400x800 mm) / (échantillons dimensions 400x800 mm) / (muestras de tamaño 400x800 mm) / (mustergröße 400x800 mm) |
| | Deep Abrasion Resistance resistenza all'abrasione profonda / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda / tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ |
| | Coefficient of Linear Thermal Expansion coefficiente di dilatazione termica lineare / coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal / linearer thermischer ausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | 6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| | Thermal Shock Resistance resistenza agli sbalzi termici / résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas / temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| | Frost Resistance resistenza al gelo / résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo / frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| | Colour Resistance to Light Exposure resistenza dei colori alla luce / résistance des couleurs à la lumière / resistencia de los colores a la luz / lichtbeständigkeit der farben | DIN 51094 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |

LAMINAM.COM

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2A0U.



| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|---|--|---|--|
| CHEMICAL PROPERTIES proprietà chimiche / propriétés chimiques / propiedades químicas / chemische Eigenschaften | Resistance to Household Chemicals and Swimmingpool Salts resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina / résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine / resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina / beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze | ISO 10545-13 | A |
| | Resistance to Acids and Bases ** resistenza agli acidi ed alle basi / résistance aux acides et bases / resistencia a ácidos y bases / beständigkeit gegen säuren und basen | ISO 10545-13 | Min LB Min HB |
| | Resistance to Staining resistenza alle macchie / résistance aux taches / resistencia a las manchas / fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Class 5 |

* Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass
valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato / les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat / los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate / werte beziehen sich nur auf die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen

** The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it
il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono / la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent / el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan / die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte

Technical Sheet

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

SERIES: **HADO** COLORS: **TRAVERTINO BIANCO**
SURFACE: **BOCCIARDATO | RAIN**
SIZES: **1620x3240 mm FULL SIZE**
THICKNESS: **20+**

ISO 13006:2018 - Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL

lastre di grés porcellanato pressato a secco e con basso assorbimento d'acqua / plaques de grés cérame pressées à sec à faible absorption d'eau / tablas de gres porcelánico prensado en seco con baja absorción de agua / trockengepresste feinsteinzeugplatten mit geringer wasseraufnahme

| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|--|---|---|---|
| DIMENSIONS AND SURFACE dimensioni e superficie / dimensions et surface / dimensiones y superficie / abmessungen und flächeninhalt | Length and Width (Full Size) lunghezza e larghezza (non rettificato) / longueur et largeur (non rectifiée) / longitud y anchura (no rectificado) / länge und breite (nicht berichtigt) | LAMINAM | ≥ 1630x3250 mm minimum size dimensione minima / taille minimale / tamaño mínimo / mindestgröße |
| | Planarity planarità / planéité / planitud / Ebenheit | LAMINAM | 2 mm maximum value respect to a horizontal and stable plane (rispetto un piano orizzontale e stabile / rapport à un plan horizontal et stable / respecto a un plano horizontal y estable / in bezug auf eine horizontale und stabile ebene) |
| | Surface Quality qualità superficie / qualité surface / calidad de la superficie / oberflächenqualität | ISO 10545-2 | > 95% pieces with no visible flaws pezzi esenti da difetti / de pièces exemptes de défaut / unidades sin defectos / fehlerfreie Teile |
| PHYSICAL PROPERTIES proprietà fisiche / propriétés physiques / propiedades físicas / physikalische Eigenschaften | Weight peso / poids / peso / gewicht | LAMINAM | 50,4 Kg/m ² |
| | Density densità / densité / densidad / dichte | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m ³ minimum value valore minimo / valeur minimale / valor mínimo / mindestwert |
| | Water Absorption assorbimento acqua / absorption d'eau / absorción de agua / wasseraufnahme | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% Bla |
| | Modulus of Rupture (R) modulo di rottura / module de rupture / módulo de rotura / bruchfestigkeit | ISO 10545-4 | 50 N/mm ² (samples 400x800 mm) (campioni dimensioni 400x800 mm) / (échantillons dimensions 400x800 mm) / (muestras de tamaño 400x800 mm) / (mustergröße 400x800 mm) |
| | Breaking Strength (S) resistenza alla flessione / force de flexion / resistencia a la flexión / biegefestigkeit | ISO 10545-4 | > 10.000 N (samples 400x800 mm) (campioni dimensioni 400x800 mm) / (échantillons dimensions 400x800 mm) / (muestras de tamaño 400x800 mm) / (mustergröße 400x800 mm) |
| | Deep Abrasion Resistance resistenza all'abrasione profonda / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda / tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ |
| | Coefficient of Linear Thermal Expansion coefficiente di dilatazione termica lineare / coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal / linearer thermischer ausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | 6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| | Thermal Shock Resistance resistenza agli sbalzi termici / résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas / temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| | Frost Resistance resistenza al gelo / résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo / frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |
| | Colour Resistance to Light Exposure resistenza dei colori alla luce / résistance des couleurs à la lumière / resistencia de los colores a la luz / lichtbeständigkeit der farben | DIN 51094 | RESISTANT resiste / resistant / résistant / resistente / beständig |

LAMINAM.COM

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2A0U.



| TECHNICAL CHARACTERISTICS caratteristiche tecniche / caractéristiques techniques / características técnicas / technische merkmale | | MEASUREMENT METHOD norma-metodo / norme-méthode d'essai / norma-método de ensayo / standard-methode | LAMINAM AVERAGE VALUE * valore medio / valeur moyenne / valor medio / durchschnittswert |
|---|--|---|--|
| CHEMICAL PROPERTIES proprietà chimiche / propriétés chimiques / propiedades químicas / chemische Eigenschaften | Resistance to Household Chemicals and Swimmingpool Salts resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina / résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine / resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina / beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze | ISO 10545-13 | A |
| | Resistance to Acids and Bases ** resistenza agli acidi ed alle basi / résistance aux acides et bases / resistencia a ácidos y bases / beständigkeit gegen säuren und basen | ISO 10545-13 | Min LB Min HB |
| | Resistance to Staining resistenza alle macchie / résistance aux taches / resistencia a las manchas / fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Class 5 |

* Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass
valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato / les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat / los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate / werte beziehen sich nur auf die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen

** The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it
il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono / la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent / el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan / die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte