

# Terra di Matera

## — IN-SIDE




**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

3 Available Faces Supplied Randomly

3 Facce fornite in modo "random" | 3 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 3 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 3 Caras disponibles de manera aleatoria..




1620x3240 mm ◆ Laminam 12+

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.



1200x3000 mm Laminam 5+  
1200x3000 mm ◆ Laminam 5

### ◆ FULL SIZE

Untrimmed end product. | *Lastra formata "uscita forno" quindi non rifilata.*

*Produit fini non coupe | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formata "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.*

Pictures colours and features have to be considered indicative. | *Il non è le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.* | *Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif.*  
*Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.* | *Los tonos y los característicos de las imágenes deben considerarse solamente indicativos.*



## Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

*Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |*

### Norm-Method

*Norma-Metodo | Norme-Méthode |  
Norm-Methode | Norma-Metodo*

1200x3000 mm

EN 16165 - Annex B

R9

ANSI A137.1 (DCOF)

≥ 0,42\*

\* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine |  
Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantier | Garantizado por encargo durante la fase de pedido*

## Pendulum

### Norm-Method

*Norma-Metodo | Norme-Méthode |  
Norm-Methode | Norma-Metodo*

Spanish test

UNE-ENV 12633:2003

on demand

English test

BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST

on demand

Australian test

AS/NZS 4586

on demand